

■ 図 4-7 富士山溶岩繊維の硫化水素の除去性能評価試験

\* 基準値 0.25ppm 以下

試料		硫化水素濃度 (ppm)		
		初発濃度	2 時間後	2 4 時間後
溶岩 CRY602	原布	15	0.4	0.1 未満 (99%)
	洗濯 10 回後 *	15	6.7	0.3 (98%)
ノーマル 100	原布	15	15	13 (13%)
	洗濯 10 回後 *	15	15	13 (13%)
ブランク (空試験)		15	15	14 (7%)

試験：日本化学繊維准検査協会（資料：有限会社溶岩研究所）